


品質内容証明書

マサル工業株式会社

1. 製品

品名	ニュー・エフモール ジョイントカバー				
種類	0号	1号	2号	3号	4号
品番	SFMJC0()	SFMJC1()	SFMJC2()	SFMJC3()	SFMJC4()

2. 品質規格

外観・構造	損傷、ヒビ、バリ等のないこと		成形不良(未充填, 焼け, ヒケ, シルバー, フローマーク, 異物混入等)のないこと		
	表面は滑らかで汚れのないこと		ゲートの仕上げは滑らかできれいなこと		
寸法	種類	W	H	L	
	0号	14.1	8.8	25.0	
	1号	19.2	11.5	30.0	
	2号	24.4	13.6	35.0	
	3号	28.6	15.7	40.0	
	4号	36.2	18.0	50.0	
					
物性	項目	検査方法			規格値
	剥離強度	試験治具に取付けた本体(標準品)に試料を取り付け、10mm/minの速度で引き離し、試料が剥離したときの最大荷重を測定する。			0号: 3.5N 以上 1~4号: 5.0N 以上
	嵌め合い	試料を70±2℃で3時間処理し、1時間以上自然冷却した後、試料をニュー・エフモール本体に取り付け、本体を手にとって逆さ、横向きにする。			元の位置よりズレないこと、 異常のないこと
	衝撃による外れ強度	固定台に設置したニュー・エフモール本体に試料を取り付ける。振り子式衝撃試験機の鋼球(113g)を、鉛直方向から90°の角度で試料側面に当てる。			外れないこと
落球衝撃	試料を-6±1℃で1時間処理後、落球衝撃試験機にて重量35.8gの鋼球を500mmの高さより試料中央に落下させる。			異常のないこと	