品質内容証明書

マサルエ業株式会社

1. 製 品

品 名	Gモール		
号 数	1号	2号	
品 番	TG1103	TG2103	

2. 品質規格

外	ヒビ、割れ、欠け、ヒケ 等のないこと 曲がり、反り、ねじれ <i>の</i>					ないこと		
観 •	キズ、汚れ	、バリのないこ	٤	カバーと本体の間に隙間、段差のないこと				
構 造	異物混入、変色のないこと 縦筋、波打ちのないこと							
	号数	А	В	С	D	全 長		
	1号 2	21. 0 ± 0.3	1.5± 0.2	1. 2± 0.2	18. 0 \pm 0.5 1,000 + 2			
	2号 2	号 23.0 ± 0.3 1		1. 5± 0.2	21. 0 ± 0.	— 0		
	寸法測定箇所							
寸	A							
法	※ 寸法単位: mm							
	項目		検査	方 法		規格値		
	熱収縮	70℃にて3時間処理後常温で自然冷却した後長さを測			さを測	1%以下		
			型理前の寸法に対する変化率を求める					
	熱変形			で自然冷却した後幅、高さ 2%以下				
物			を測定し、処理前の寸法に対する変化率を求める 70℃にて3時間処理後常温で自然冷却した後カバーと					
1/3	はめあい			♪日然/アー却した後/ノ 本を持って鉛直方向		異常のないこと		
性	1807070		-が外れないこと	でいって知匠の下	110000			
		-6°C中に1	時間処理後衝撃詞	大験機にて重量35.8	.8gの鋼			
	耐衝擊性	球を500mmの高さより落下させた時、ヒビ、割れ、欠け			、欠け	異常のないこと		
		等のないこ						
	炎を15mmに調節したブンゼン 難燃性 火・ウはに火が光ステート		ンバーナ―で1分	間加熱	異常のないこと			
	後、自然に炎が消えること							