

品質内容証明書

マサル工業株式会社

1. 製品

品名		軟質プロテクタ	
号数		幅60	幅80
品番	1m	NP610W	NP810W
	5m	NP650W	NP850W

2. 品質規格

外観・構造	表面に汚れ、キズがないこと		表面及び内面は滑らかで、異物混入、波打ち、気泡、変色のないこと			
	割れ、欠け等がなく、直角に切断されていること		切断面にバリのないこと			
寸法	号数	W	w	H	h	全長
	幅60	60±1.5	16.0	16.5±1	11.0	1m: 1000 ⁺⁵ ₋₀
	幅80	80±2	25.0	25±1	16.0	5m: 5000 ⁺³⁰ ₋₀
	寸法測定箇所 ※ 寸法単位 : mm					
物性	項目	検査方法			規格値	
	静荷重	70kgの静荷重を1分間保持する。			ひび割れ等異常のないこと	
	落錘衝撃	5kgのくさび形落錘を試料中央に1mの高さから落下させる。			ひび割れ等異常のないこと	
	耐熱性	70°C±2°Cの恒温槽内に1時間以上放置した後、直ちに落錘衝撃試験を行う。			ひび割れ等異常のないこと	
	耐寒性	-20°C±2°Cの恒温槽内に1時間以上放置した後、直ちに落錘衝撃試験を行う。			ひび割れ等異常のないこと	
耐候性	JIS A 1415に基づく耐候性試験を2000時間行う。 (ブラックパネル温度:63°C、降雨サイクル:18分/120分)			ひび割れ、変形及び著しい変色等がなく、使用上有害な異常のないこと		