品 質 内 容 証 明 書

マサル工業株式会社

1. 製　品

品　名	マヂックステッカー（壁面用）				
種　類	8㎜幅	10㎜幅	12㎜幅	15㎜幅	18㎜幅
品　番	8KMS	10KMS	12KMS	15KMS	18KMS
種　類	25㎜幅				
品　番	25KMS				

2. 品 質 規 格

外観・構造	基材に粘着剤が均一に塗布されてあり、紙筒を巻心として密に巻いてあること	巻心の突出しは1mm以下であること
	巻巣は2箇所以内とする	接着剤の塗布面は滑らかであること
	損傷，汚れのないこと	セパレータは使用状態で円滑に剥離すること
	切断面は平らで全体が湾状になっていないこと また、粘着剤が切断面にはみ出していないこと	合紙は切断面を完全に覆っていること

寸法

種類	幅(㎜)	テープ厚(㎜)	長さ(m)
8㎜幅	8 ±1	0.7 ±0.1	15 $^{+1}_{-0}$
10㎜幅	10 ±1	0.7 ±0.1	15 $^{+1}_{-0}$
12㎜幅	12 ±1	0.7 ±0.1	15 $^{+1}_{-0}$
15㎜幅	15 ±1	0.7 ±0.1	15 $^{+1}_{-0}$
18㎜幅	18 ±1	0.7 ±0.1	15 $^{+1}_{-0}$
25㎜幅	25 ±1	0.7 ±0.1	15 $^{+1}_{-0}$

物性

項目	検査方法	規格値
引張強度	JIS Z1524参考。試料を長さ150㎜に切断し、引張り試験機に掴み間隔100㎜で取り付ける。200㎜/minの速度で引張り、破断したときの最大値を求め、10㎜幅で換算する。	9.8N 以上
粘着力	JIS Z1524参考。試料を長さ250㎜に切断し、ステンレス板に貼る。200㎜/minの速度でステンレス板から常に180°の角度で引き剥がして荷重を求め、10㎜幅で換算する。	3.9N 以上
保持力	試料を10×20㎜に切断してステンレス板で挟み、5㎏の荷重で5分間圧着する。23±2℃の室内で垂直につり下げて下端に1㎏の重錘をかけ、落下するまでの時間を求める。	180分 以上
剪断力	試料を長さ20㎜に切断してステンレス板で挟み、5㎏の荷重で5分間圧着する。200㎜/minの速度でステンレス板を引張ったときの最大値を求め、10㎜幅で換算する。	98N 以上