

品質内容証明書

マサル工業株式会社

1. 製品

品名	支線ガード
品番	SHK1WX

2. 品質規格

外観・構造	部品の配置に相違なく、脱落のないこと	異物混入、気泡、うねり等のないこと	
	外傷、ひび割れ及び変形のないこと	色相違、変色のないこと	
	曲がり、反り、ねじれのないこと	黄色縞部の剥離のないこと	
寸法	L	D	t
	2000 ± 15	67 ± 3	3.5 ± 0.5
	寸法測定箇所 ※ 寸法単位：mm		
物性	項目	検査方法	規格値
	引張 (強さ、伸び)	本体の長さ方向からJIS K 6301(加硫ゴム物理試験方法)に規定するダンベル3号試験片を採り、その中央に20mmの標線を付け、20±2°Cの中に1時間放置した後、同温状態でオートグラフにて200mm/minの速度で引張り、試験片が切断した時の引張強さ、伸びを測定する	強さ: 9.8N/mm ² 以上 伸び: 350%以上
	剥離 (黄色縞部)	黄色縞部の側面に刃物を入れて剥がし、その部分をペンチ等で引っ張る。	剥離しないこと
	耐衝撃	本体から長さ約30cmの試料を採り、これを-20±2°Cの高温槽内に3時間保った後、直ちに常温のコンクリート面上に置き、5Kgの重錘を高さ1mより落下させる。	ヒビ、ワレ等異常のないこと
	耐加熱変形	本体から幅10mm、長さ150mmの試料を採り、一端を固定し水平状態で90±2°の恒温槽に1時間保った後、試料先端の撓みを測定する。	30mm以下
耐荷重	本体から長さ100mmの試料を採り、横にした状態で3Kgの荷重を加え、-20°Cの恒温槽に1時間保った後、外径を測定し試験前との差を求める。	3mm以下	